



Gyárilag előkevert, fehérszínű flex ragasztó natur és terméskő ragasztásához. MSZ EN 12004 szab. szerint C 2 TE

Felhasználási terület

- Bel- és kültéri munkálatokhoz, padlófűtéshez is alkalmas.
- SAKRET AA alternatív szigetelőre történő felhasználásra engedélyezett
- Ágyazóhabarcs metszett, elszíneződésre hajlamos, márvány és világos terméskő lerakásához, üvegmozaikok ragasztására medence kialakításokra

Tulajdonságok

- hidraulikus kötésű
- vízálló, fagyálló, flexibilis
- jól feldolgozható, alakítható

Felület-előkészítés

- Az alapfelület legyen: szilárd, terhelhető és repedésmentes.
- Távolítsuk el a kisebb szilárdságú felületet és/vagy elkülönülő rétegeket (pl. szennyeződés, por, zsír, olaj, festékmaradványok és hasonlók)
 - A túlzottan sűrű és/vagy sima alapfelületeket, cementiszapot és a nem terhelhető felületi rétegeket el kell távolítani, ill. fel kell erősíteni (pl. Blastrac- eljárás)
 - Természoanyagok injektáló ágyazatban történő lerakásakor az alapfelületi réteg nedvesség-tartalma cementkötésű alaprétegek esetén nem haladhatja meg a max. 2 CM tömeg%-ot, anhidrites (kalciumszulfát) réteg esetén a max. 0,5 CM tömeg% -ot, míg gipszkötésű vakolatok esetében a maximálisan 1 CM tömeg% -os értéket
 - SAKRET UG univerzális alapozóval végzett előzetes bevonást javasolunk
 - Az anhidrites, azaz kalciumszulfátos alaprétegeket SAKRET A&H anhidritre és fára kifejlesztett alapozóval kell lealapozni
 - Kétség esetén próbafelületet kell kialakítani.

Feldolgozás

- A SAKRET NKw fehér terméskőragasztóhoz tiszta edényben adjunk hozzá hideg vezetékű vizet és keverjük össze csomómentesen, homogén módon.
- Ajánlatos percnként 600 fordulatú, csigás vagy kettős keverőtárcsás keverő berendezést használni
- Kb. 3 perces pihentetési idő elteltével kissé keverjük fel újra, majd használjuk fel.
- A felhordás fogasglettvással történjen.
- Csak annyi habarcsot vigyünk fel, amennyi töltelékanyagként kb. 30 percen belül a friss habarcságyba bedolgozható.
- A tágulási hézagokat habarccsal áthidalni nem szabad.

Anyagszükséglet

- Sima alapfelületen:
- 3-as szerszámfogazás esetén: kb. 1,5 kg/m²
 - 6-os szerszámfogazás esetén: kb. 2,9 kg/m²
 - 8-as szerszámfogazás esetén: kb. 3,8 kg/m²
 - 10-es szerszámfogazás esetén: kb. 4,5 kg/m²

Anyagösszetétel

- A SAKRET NKw fehér terméskőragasztó szabvány szerinti adalékanyaggal, MSZ EN 197 szerinti portland cementtel, válogott töltő- és adalékanyagokkal, valamint a feldolgozhatóságot javító elasztikus tulajdonságú adalékanyaggal gyártott ragasztó.

Műszaki adatok

| EN 12002 szerint S1 flexragasztó | |
|----------------------------------|--|
| Rétegvastagság: | 10 mm alatt |
| Keverővíz: | 1 kg-hoz kb. 0,25 liter 5 kg-hoz kb. 1,25 liter 25 kg-hoz kb. 6,25 liter |
| Felhasználási idő: | kb. 1,5 óra |
| Pihentetési idő: | kb. 3 perc |
| Feldolgozási hőmérséklet: (T) | +5 °C < T < +25 °C |
| Ragasztási nyitott idő: | kb. 30 perc |
| Terhelhetőség: | kb. 24 óra elteltével |
| Fugázható: | kb. 12 óra |
| Teljesen terhelhető: | kb. 14 nap elteltével |

Kiszerezés

- 25 kg-os papírzsákokban/ 42 zsák EU raklapon

Tárolás

- Felhasználható időjárás behatásoktól védve 12 hónapig.
- EUR-raklapon, hűvös, száraz helyen
- a megkezdett csomagokat azonnal le kell zárni

Fontos tudnivalók

- A műszaki adatok 20°C hőmérsékletre és 50% levegő relatív nedvességtartalomra vonatkoznak.
- Az ennél alacsonyabb hőmérsékletek növelik, míg a magasabb hőmérsékletek csökkentik a megadott értékeket.
- A kötés alatt lévő SAKRET NKw fehér terméskőragasztót a közvetlen napsugárzástól, erős huzattól, fagytól, záporosótól valamint a túl magas hőmérsékletektől (> 25°C) óvni kell.
- Szokatlanul erős nedvszívó képességű, újszerű vagy különleges alaprétegek ill. ágyazó anyagok esetén próbafelületeket kell kialakítani és a gyártó feldolgozásra vonatkozó mindenkorai útmutatásait szem előtt kell tartani.
- Az edényeket, szerszámokat, stb. vízzel azonnal le kell tisztítani. Megkötött állapotban a tisztítás csak mechanikus úton lehetséges.
- Cementet tartalmaz
- Nedvesség hatására lúgos kémhatás alakul ki
- A szemet és bőrt óvni kell!
- Amennyiben szemünk vagy bőrünk mégis érintkezésbe kerülne a habarccsal, úgy mossuk le azonnal bő vízzel, ha szükséges, forduljunk orvoshoz

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2006.03.01.