

PROFI KŐZETGYAPOT RAGASZTÓ

Termékkód 3790, 3791
Állapot 05/2018

Termék:	Ragasztó és ágyazóhabarcs EPS és kőzetgyapot hőszigetelő lapokhoz		
Alkalmazás:	EPS és kőzetgyapot hőszigetelő lapok ragasztásához, ágyazásához, üvegszövetháló beágyazásához.		
Tulajdonságok:	Kiváló tapadás, nagyfokú rugalmasság. Ásványi kötésű.		
Műszaki adatok:	Összetétel:	Cement, mészkőhomok 0–1,2 mm, szerves kötőanyagok, Perlit, adalékok	
	Anyagigény:	Ragasztás: kb. 4–6 kg/m ² Ágyazás: kb. 4–9 kg/m ² (EPS) Ágyazás: kb. 6–9 kg/m ² (kőzetgyapot)	
	Felhordási vastagság:	Ágyazás: min. 3 mm (kőzetgyapot 4,5 mm)	
	Felhordási vastagság:	Ágyazás: max. 7 mm (EPS és kőzetgyapot)	
	Páradiff.ellenállási szám μ:	kb. 40	
	Hővezetési tényező λ:	kb. 0,80 W/m·K	
	Vízigény:	kb. 5,5–6 liter tiszta víz/zsák	
Normák:	Európai Műszaki Engedély ETAG 004, ÖNORM B 6400-1, -2, -3, PROFÍ Hőszigetelő rendszer feldolgozási irányelvek		
Feldolgozás-technika:	Az alapnak száraznak, pormentesnek, teherhordónak, egyenes felületűnek (lásd ÖNORM DIN 18202), nedvszívónak, sóktól mentesnek, fagymentesnek kell lennie. A levegő és az alap hőmérséklete nem lehet kevesebb + 5° C-nál. Az alapfelületet vizsgálatához adott esetben szakítópróbát kell végezni. Nem kellő tapadású és szilárdságú bevonatokat és vakolatokat el kell távolítani. Krétásodó ásványi felületeket alaposan át kell söpörni és PROFÍ mélyalapozóval elő kell kezelni.		
	Bekeverés:	PROFI kőzetgyapot ragasztót a vakológéppel vagy keverőszárral is be lehet keverni. 5 perc pihenőidő elteltével újra át kell keverni. Megszilárdult anyagot tilos vízzel újra átkeverni. Bárminemű adalék hozzáadása tilos!	
	Ragasztás:	A hőszigetelő lapok ragasztását az ún. szél-pont módszerrel végezzük (lásd ÖNORM B 6400-1), úgy hogy az érintkezési felület az alappal min. 40% kell legyen. A felületi egyenetlenségek az ÖNORM DIN 18202 (Táblázat 3, sor 5) szerinti mértékig megengedettek. Egyenletes alapfelület esetében alkalmazható a teljes felületű ragasztás, melyet fogas glettvasal viszünk fel. A ragasztó így módon történő felhordása végezhető a Táblázat 2. alapján is. A további munkafolyamatokat (pl. dűbelezés) leghamarabb 1 nappal a ragasztó megkötése után folytathatjuk.	

Műszaki adatlap

Profibaustoffe Austria GmbH



Vakolatalap:

PROFI Kőzetgyapot ragasztót fogas glettelővel (10mm) felhúzzuk, majd az üvegszövethálót beágyazzuk (minimálisan. 1 mm vastagságban). Az üvegszövethálót 10 cm-es átfedéssel alkalmazzuk és a nyílásoknál diagonális ágyazást hozunk létre. A vakolatalap vastagságának min. 5 mm-nek kell lennie, az üvegszövetháló a külső harmadban kell legyen. A fedővakolat időjárástól függően minimálisan 5 nap eltelte után vihető fel.

- Hulladékkezelés:** Lásd Biztonságtechnikai adatlap
- Minőségbiztosítás:** Saját gyártásközi termékellenőrzés és éves külsős ellenőrzés.
- Szállítási forma:** Zsák (25 kg), 1.200 kg/raklap
Siló átfolyókeverővel
- Tárolás:** Száraz helyen, raklapon fóliázva min. 6 hónapig eltartható..
- Biztonsági adatok:** Lásd Bitonságtechnikai adatlap